Epoxilit Massa de Nivelar

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Massa epóxi/poliamida e microesferas ocas de vidro de dois componentes para uniformizar e dar acabamento em superfícies de madeira, aço, alumínio e fibra de vidro.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor do componente A	Branco
Cor do componente B	Bege
Cor final (A+B)	Bege
Peso específico a 25°C	0,75 g/cm³ ± 0,01
Pot-life a 25°C	30 minutos
Endurecimento Inicial	6 horas
Tempo de cura total a 25°C	7 dias
Intervalo para lixamento a 25ºC	Mínimo 6 horas
Proporção de mistura	Volume: 1 parte do A / 1 parte do B
Shelf Life	12 meses na embalagem original, em local protegido.
Condições Ambientais	Temperatura mínima: 18ºC Temperatura máxima: 35ºC Umidade relativa máxima: 85 %

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Cuidados

Ao manusear este tipo de produto atente-se ao uso de equipamentos de proteção individual, como luvas, óculos, máscara, etc.

Preparo mínimo da superfície:

Madeira e Fibra de Vidro: Remover todo contaminante, como graxa, óleo, cera, etc. Lixar com lixa grão 80. No caso da fibra de vidro, após lixar, lavar com água doce. Aguarde até que a superfície esteja limpa e seca.

Aço e Alumínio: Remover todo contaminante, como graxa, óleo, cera, etc. OBS: Solicitar ao fabricante de tinta de acabamento uma indicação de primer para este tipo de superfície.

Mistura

Os dois componentes devem ser misturados na proporção de 1 parte de A para 1 parte de B com espátula até que uma coloração bege uniforme seja obtida.

Métodos de aplicação

Aplicar com espátula preenchendo vãos e depressões deixando a massa um pouco mais alta que o em torno.

Tempo de aplicação

A massa deve ser misturada e aplicada no período máximo de 30 minutos.
O *Pot-Life* e tempo de endurecimento da mistura variam de acordo com a temperatura ambiente: Maior a temperatura, mais rápido o endurecimento, menor a temperatura, mais lento o endurecimento.

Limpeza

A limpeza das mãos e ferramentas, deve ser feita imediatamente após o manuseio. Utilize água corrente com sabão ou álcool.

Apresentação

Embalagem de 1L (783g)
Embalagem de 7L (5,480Kg)
Embalagem de 35L (27,400Kg)

Informação Importante

As informações contidas neste boletim técnico devem ser utilizadas como orientação do serviço a ser executado. A Nauticola não assume qualquer responsabilidade por rendimento, danos materiais ou pessoais pelo uso incorreto das informações técnicas prestadas. Nenhuma garantia é fornecida, já que as informações descritas são resultantes das experiências do nosso corpo técnico e não temos controle sobre o uso final do produto. **A manipulação deste produto deve ser sempre realizada de acordo com as precauções de utilização descritas na Ficha de Segurança de Produtos, que pode ser obtida com o nosso Distribuidor local ou diretamente com a fábrica**.