

FICHA TÉCNICA EPOXILIT MASSA PINCELÁVEL ANTI-DERRAPANTE

Características

Aplicação com rolo de lã, pincel ou espatula
Homogeneizar os componentes separados
Isolante elétrico
Resistência mecânica
Resistência á abrasão

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Como revestimento ou reparo em:

Revestimento de fundo de embarcações de madeira ou aço na área da pesca (principalmente: URNAS, CASA DE MÁQUINAS E CONVÉS)
Impermeabilizante e anti-derrapante de superfícies em geral (madeira, metal, concreto)

Características físico-químicas

Peso específico a 25°C.:	1,30g/cm ³
Sólidos totais por volume:	80%
Pot-life a 25°C:	30 minutos
Tempo de endurecimento inicial a 25°C:	3 h
Tempo de cura a 25°C:	24 horas
Proporção de mistura	1 parte A: 1 parte B
Em Volume :	1,3 kg/m ²
Consumo teórico na espessura de 1 mm.:	2 a 3 mm
Espessura Recomendada por Demão:	até 3 mm
Resistência à temperatura:	70°C
Tempo de estocagem.:	18 meses na embalagem original
Limite de Temperatura	70°C

Coloração do Produto (Especificado no Rótulo)

Cinza Claro – Comp. A Branco e Comp. B Preto

(28) 3520-1525

RUA ALFREDO MAIA DIAS - Nº 1044, CENTRO, PIÚMA/ES | CEP:29285-000
NAUTICOLA@NAUTICOLA.COM.BR

W W W . N A U T I C O L A . C O M . B R

DADOS PARA APLICAÇÃO

Preparo mínimo da superfície

Como revestimento:

Aço - Tratamento com ferramenta mecânica grau St 3 da norma sueca SIS 055900-1967 Pictorial Surface Preparation Standard for Painting Steel Surfaces, onde seja impossível jateamento abrasivo.

Concreto - Escovado, lavado e completamente isento de poeira, óleos, graxas, nata de cimento e qualquer outro tipo de impureza que possa vir a prejudicar a aderência.

Outros materiais - Lixado ou escovado com escova de aço para promover boa rugosidade na superfície, a fim de que a massa tenha aderência.

Como reparo em manutenção:

Remover contaminantes e proceder à limpeza mecânica cuidadosa com lixa ou escova de aço, para promover boa rugosidade na superfície a fim de que a massa tenha a melhor aderência possível.

Preparo da massa

Proporção da mistura: 1: 1 em litro. Sendo necessário homogeneizar os componentes em separado.

Misturar apenas a quantidade necessária para o consumo imediato, pois ao final de 30 minutos inicia-se a polimerização. Os dois componentes devem ser misturados. Colocar o componente A sobre componente B e misturar até que se obtenha uma coloração específica do produto homogênea.

Aplicação

A aplicação é feita através de rolo de lã, pincel ou espátula de lâmina dura. Recomenda-se aplicar três demãos para a melhor eficácia do produto.

Rendimento

O rendimento da massa em média é de 4m²/kg, porém esse valor pode variar dependendo do aplicador.

Tempo de aplicação

A massa deve ser misturada e aplicada no período máximo de 30 minutos. O Pot-Life e tempo de endurecimento da mistura variam de acordo com a temperatura ambiente: Maior a temperatura, mais rápido o endurecimento, menor a temperatura, mais lento o endurecimento.

Apresentação

Embalagem de 6Kg (Comp. A 3,2kg + Comp. B 2,8kg)

Cores: Cinza

(28) 3520-1525

RUA ALFREDO MAIA DIAS - Nº 1044, CENTRO, PIÚMA/ES | CEP:29285-000
NAUTICOLA@NAUTICOLA.COM.BR

W W W . N A U T I C O L A . C O M . B R



Nauticola Ind. e Com. LTDA - ME / MEE

CNPJ:32.473.340/0001 - 26
INSC. EST.: 081.342.20-9

Informação Importante

As informações contidas neste boletim técnico devem ser utilizadas como orientação do serviço a ser executado. O rendimento da massa mencionado trata-se de um rendimento teórico calculado, não constando perdas referentes à aplicação do produto, perda no equipamento, e etc. A Nauticola não assume qualquer responsabilidade por rendimento, danos materiais ou pessoais pelo uso incorreto das informações técnicas prestadas.

Nenhuma garantia é fornecida, já que as informações descritas são resultantes das experiências do nosso corpo técnico e não temos controle sobre o uso final do produto. **A manipulação deste produto deve ser sempre realizada de acordo com as precauções de utilização descritas na Ficha de Segurança de Produtos, que pode ser obtida com o nosso Distribuidor local ou diretamente com a fábrica.**

Este Boletim corresponde aos seguintes produtos: Epoxilit Massa Pincelável de 6kg CINZA.

(28) 3520-1525

RUA ALFREDO MAIA DIAS - Nº 1044, CENTRO, PIÚMA/ES | CEP:29285-000
NAUTICOLA@NAUTICOLA.COM.BR

W W W . N A U T I C O L A . C O M . B R