

EPOXILIT VEDA TELHA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Massa bicomponente base epóxi, indicado e desenvolvido especialmente para a vedação de furos e trincas em telhados em geral (qualquer tipo de telha) e calhas, pode ser usado na colagem de azulejos e cerâmicas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

<i>Cor final</i>	Branca
<i>Peso específico a 25°C</i>	1,50 g/cm ³ ± 0,02
<i>Sólidos por volume</i>	100%
<i>Pot Life a 25°C</i>	30 minutos
<i>Resistência à Temperatura</i>	80 a 110°C
<i>Secagem ao toque</i>	90 minutos
<i>Tempo de cura a 25°C</i>	24 horas
<i>Cura total</i>	7 dias
<i>Proporção de mistura</i>	1 parte do A para 1 parte do B
Tempo de estocagem	18 meses na embalagem original ainda não aberta e em local protegido.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Cuidados

Ao manusear este tipo de produto atente-se ao uso de equipamentos de proteção individual, como luvas, óculos, máscara, etc.

Preparo mínimo da superfície:

Para todos os tipos de substratos: a superfície deverá estar seca e isenta de óleos, graxas, gorduras ou corpos estranhos. A limpeza deverá ser realizada com pano embebido em thinner. A superfície deverá ser lixada ou escovada, para melhor aderência.

Aço galvanizado: Os produtos resultantes da corrosão branca do zinco devem ser removidos com água sob alta pressão ou lixamento manual. Pode-se usar o jato ligeiro (brush-off), lavando a seguir com água, para assegurar a remoção dos sais solúveis de zinco.

Mistura

Não é necessário homogeneizar os componentes em separado. Proporção de mistura: 1:1 em volume. Misturar apenas a quantidade necessária para o consumo imediato, pois ao final de 30 minutos inicia-se a polimerização. Os dois componentes devem ser misturados com as mãos molhadas, durante aproximadamente 3 minutos. Misturar até que se obtenha uma coloração azul clara homogênea.

Métodos de aplicação

Feita manualmente, pressionando-se a massa contra a superfície com as palmas das mãos molhadas. Usar a mão molhada para nivelar a superfície. O rendimento da massa em média é de 1,5 kg/m², na espessura de 1mm, porém esse valor pode variar dependendo do aplicador.

Limpeza

A limpeza das mãos e ferramentas, deve ser feita imediatamente após o manuseio. Utilize água corrente com sabão ou álcool.

Apresentação

Embalagem de 1kg

Informação Importante

As informações contidas neste boletim técnico devem ser utilizadas como orientação do serviço a ser executado. A Nauticola não assume qualquer responsabilidade por rendimento, danos materiais ou pessoais pelo uso incorreto das informações técnicas prestadas. Nenhuma garantia é fornecida, já que as informações descritas são resultantes das experiências do nosso corpo técnico e não temos controle sobre o uso final do produto. **A manipulação deste produto deve ser sempre realizada de acordo com as precauções de utilização descritas na Ficha de Segurança de Produtos, que pode ser obtida com o nosso Distribuidor local ou diretamente com a fábrica.**