

NAUTICOLA MASSA DE CALAFETAGEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Nauticola Massa de calafetagem é uma massa para calafetar embarcações de madeira fazendo a função de preencher vãos em madeira e não escorrer, sendo necessário a mistura com o pó de serra para alcançar a consistência desejada.

Características

- ✓ Fácil aplicação;
- ✓ Quando misturada com pó de serra não escorre;
- ✓ Preenche vãos de difícil acesso;

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

<i>Cor do componente A</i>	Branco
<i>Cor do componente B</i>	Bege
<i>Cor final (A+B)</i>	Caramelo
<i>Peso específico a 25°C</i>	1,4 g/cm ³ ± 0,02
<i>Pot-life a 25°C</i>	30 minutos
<i>Tempo de endurecimento inicial a 25°C</i>	2 horas
<i>Tempo de cura a 25°C</i>	24 horas
<i>Tempo de cura total</i>	7 dias
<i>Proporção de mistura</i>	Em volume: 1 parte A: 1 parte B
<i>Consumo teórico</i>	120g ± /1,0cm profundidade/ 1,0 m de comprimento/ 1,0cm espessura
<i>Resistência a temperatura</i>	Serviço: 80°C Pico: 110°C
<i>Tempo de estocagem</i>	18 meses na embalagem original ainda não aberta e em local protegido.

DADOS DE APLICAÇÃO

Cuidados

Ao manusear este tipo de produto atente-se ao uso de equipamentos de proteção individual, como luvas, óculos, máscara, etc.

Preparo da superfície

Remover contaminantes e proceder à limpeza mecânica cuidadosa, com lixa ou escova de aço. A superfície deverá estar isenta de sujeira, áspera e firme. Caso haja irregularidade no concreto que interfira na aplicação da massa, normalizar a superfície com ferramenta apropriada.

Mistura

É necessário homogeneizar os componentes em separado. **Proporção de mistura: 1:1 em volume.** Misturar apenas a quantidade necessária para o consumo imediato, pois ao final de 30 minutos inicia-se a polimerização. Os dois componentes devem ser misturados com o auxílio de uma espátula, durante aproximadamente 3 minutos. Misturar até que se obtenha uma coloração homogênea.

Métodos de aplicação

Espátula

Tempo de aplicação

A massa deve ser misturada e aplicada no período máximo de 30 minutos.

O *Pot-Life* e tempo de endurecimento da mistura variam de acordo com a temperatura ambiente: Maior a temperatura, mais rápido o endurecimento, menor a temperatura, mais lento o endurecimento.

Limpeza

A limpeza das mãos e ferramentas, deve ser feita imediatamente após o manuseio. Utilize água corrente com sabão ou álcool.

Apresentação

Conjunto de 1Kg e 1,7Kg

Informação Importante

As informações contidas neste boletim técnico devem ser utilizadas como orientação do serviço a ser executado. A Nauticola não assume qualquer responsabilidade por rendimento, danos materiais ou pessoais pelo uso incorreto das informações técnicas prestadas. Nenhuma garantia é fornecida, já que as informações descritas são resultantes das experiências do nosso corpo técnico e não temos controle sobre o uso final do produto. **A manipulação deste produto deve ser sempre realizada de acordo com as precauções de utilização descritas na Ficha de Segurança de Produtos, que pode ser obtida com o nosso Distribuidor local ou diretamente com a fábrica.**